

ТОППИНГИ: УПРОЧНИТЕЛИ БЕТОННЫХ ПОЛОВ

Серия топпингов — сухих упрочнителей для бетонных полов — на кварцевой и корундовой основе, а также с функцией защиты от искрообразования. Основное назначение топпингов — устройство в сжатые сроки промышленных бетонных полов, подвергающихся умеренным и высоким истирающим нагрузкам.



СЕРИЯ ТОППИНГОВ «АЛЬФАПОЛ»

- **АЛЬФАПОЛ ТОП Искробезопасный**: упрочнитель для бетонных полов безыскровый В40
- **АЛЬФАПОЛ ТОП 100**: упрочнитель для бетонных полов на кварцевой основе В45
- **АЛЬФАПОЛ ТОП Корунд**: упрочнитель для бетонных полов на корундовой основе В55

В комплекте с топпингами «АЛЬФАПОЛ» производитель рекомендует использовать однокомпонентное жидкое средство по уходу за бетоном АЛЬФАПОЛ Cure 100, которое предназначено для обработки свежеуложенных бетонов с упрочненным верхним слоем для обеспечения полной гидратации цементного вяжущего.

ОСОБЕННОСТИ

- Малое пылеотделение
- Улучшение внешнего вида бетонных полов
- Высокая износостойкость
- Упрочненный слой составляет единое целое с бетонным основанием
- В процессе эксплуатации исключается отслоение упрочнённого слоя
- Высокая водонепроницаемость (оптимальное закрытие поверхностных пор)
- Возможность колеровки
- Простота в обслуживании
- Исключается необходимость устройства дополнительного искробезопасного слоя (только для АЛЬФАПОЛ ТОП Искробезопасный)
- Продлевается срок эксплуатации бетонных полов
- Соответствие сертификатам ГОСТ Р

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Новые полы в промышленных и коммерческих зданиях
- Производственные помещения
- Паркинги
- Складские и торговые комплексы
- Грузовые терминалы
- Автомойки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТОП ИСКРОБЕЗ.	ТОП 100	ТОП КОРУНД
Температура применения	от +10°C до +25°C		
Прочность на сжатие в возрасте 28 сут., не менее	50 МПа	60 МПа	70 МПа
Прочность сцепления с бетоном, не менее	1,4 МПа		
Максимальная фракция	2,5 мм		
Расход материала	5-8 кг/м ²	4,5-5 кг/м ²	5-8 кг/м ²
Морозостойкость, марка	F400		
Истираемость, не более	0,7 г/см ²	0,4 г/см ²	0,3 г/см ²
Категория горючести, ГОСТ 30244-94	НГ		
Температура эксплуатации	от -40°C до +50°C		
Интенсивность механических воздействий по СНиП 2.03.13	значительная		
Интенсивность воздействия жидкостей по СНиП 2.03.13	большая		



РОССИЙСКОЕ ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АЛЬФАПОЛ – это производство сухих строительных смесей защитного назначения, ССС и полимерных композиций для изготовления промышленных напольных покрытий, аккредитованная испытательная лаборатория, ежегодное обновление товарного ассортимента, производственный опыт с 1997 года.